

SARLON® complete step

Tento heterogenní zátěžový vinyl splňuje požadavky normy EN 651.

Oblast použití	EN 685	34/42
Velikost kolekce		12
Celková tloušťka	EN 428	3.35 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	1.00 mm
Šířka role	EN 426	0.85 m
Délka role	EN 426	20 m
Hmotnost	EN 430	2.9 kg/m ²
Elektrostatický náboj	EN 1815	< 2 kV
Elektrostatický odpor	EN 1081	≥ 10 Ω
Protikluznost	DIN 51130	R9
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl.s1
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	17 dB
Odolnost proti opotřebení	EN 660-1	skupina T
Odolnost vůči kolečkům	EN 425	Žádný efekt
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433	0.20 mm
Barevná stálost	ISO 105-B02	7
Tepelná vodivost	DIN 52612	0.04 m ² K/W
Chemická odolnost	EN 423	Dobrá
Bakteriostatická odolnost	EN ISO 846	Stupeň 0
Rozměrová stálost	EN 434	< 0.1 %