

SARLON® traffic

Tento heterogenní zátěžový vinyl splňuje požadavky normy EN 651.

Oblast použití	EN 685	34/42 (23/33)*
Velikost kolekce		60
Celková tloušťka	EN 428	3.4 mm (3.25 mm)*
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	0.67 mm (0.52 mm)*
Šířka role	EN 426	2.00 m
Délka role	EN 426	± 25 m
Hmotnost	EN 430	2.9 kg/m ² (2.7 kg/m ²)*
Elektrostatický náboj	EN 1815	< 2 kV
Elektrostatický odpor	EN 1081	≥ 10 Ω
Protikluznost	EN 13893	DS: >/= 0.3
Reakce na oheň	EN 13501-1	Cfl.s1
Kročejevá neprůzvučnost	EN ISO 717-2	19 dB
Odolnost proti opotřebení	EN 660-1	skupina T
Odolnost vůči kolečkům	EN 425	Žádný efekt
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433	< 0.1 mm
Barevná stálost	ISO 105-B02	7
Tepelná vodivost	DIN 52612	>/= 0.25 W/mK
Chemická odolnost	EN 423	Dobrá
Bakteriostatická odolnost	EN ISO 846	Stupeň 0
Rozměrová stálost	EN 434	< 0.1 %

* také dostupné