

COLOREX® concept

Oblast použití	EN 649	34/43
Velikost kolekce		29
Celková tloušťka	EN 428	2.0 mm
Velikost čtverců	EN 427	610 x 610 mm
Hmotnost	EN 430	3.0 kg/m ²
Protikluznost	DIN 51130	R9
	EN 13893 - suchý povrch	0.6 μ
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl.s1
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	15 dB
Odolnost proti opotřebení	EN 660-1	skupina M
Odolnost vůči kolečkům	EN 425	Žádný efekt
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433	0.035 mm
Barevná stálost	ISO 105-B02	7.VIII
Tepelná vodivost	ISO 5085-1	0.007 m ² K/W (vhodné pro podlahové topení)
Chemická odolnost	EN 423	Výborná
Rozměrová stálost	EN 434	0.05 % podélně/příčně
Bakteriostatické a fungicidní vlastnosti	SNV 195 920	ANO
	SNV 195 921	ANO