






















# Technické specifikace

Step splňuje požadavky normy ISO 10582 a 13845

			Surestep Original Surestep Star	Surestep Wood Surestep Stone Surestep Mineral Surestep Texture	Safestep R11	Safestep R12	Safestep Aqua	Surestep Laguna
	Celková tloušťka	EN - ISO 24346	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm
	Tloušťka nášlapné vrstvy	EN - ISO 24340	0.7 mm	0.7 mm	0.7 mm	0.7 mm	0.7 mm	0.7 mm
	Občanská výstavba	EN - ISO 10874	Třída 34	Třída 34	Třída 34	Třída 34	Třída 34	Třída 34
	Lehký průmysl	EN - ISO 10874	Třída 43	Třída 43	Třída 43	Třída 43	Třída 43	Třída 43
	Velikost kolekce		24 - 13	12 - 8 - 5 - 5	8	4	12	12
	Šířka role	EN - ISO 24341	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m	2.00 m
	Délka role	EN - ISO 24341	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m
	Celková hmotnost	EN - ISO 23997	2.75 kg/m <sup>2</sup>	2.75 kg/m <sup>2</sup>	2.75 kg/m <sup>2</sup>	2.75 kg/m <sup>2</sup>	2.75 kg/m <sup>2</sup>	2.75 kg/m <sup>2</sup>
	Rozměrová stálost	EN - ISO 23999	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%
	Odolnost vůči bodovému zatížení	EN - ISO 24343-1	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm
	Odolnost vůči kolečkům	EN 425	Žádný vliv	Žádný vliv	Žádný vliv	Žádný vliv	Žádný vliv	Žádný vliv
	Použití v mokřích prostorech	EN 13533	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
	Barevná stálost	EN - ISO 105 B-02	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6
	Ohebnost	EN - ISO 24344	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm
		EN 13845 příloha C	ESf	ESf	ESf	ESf	ESb	ESb / ESf
	Protikluznost	EN 13845 příloha D 50.000 otáček <10% ztráta	Třída 34/43	Třída 34/43	Třída 34/43	Třída 34/43	Třída 34/43	Třída 34/43
		DIN 51130	R10	R10	R11	R12	R10	R10
		Din 51097					Třída C	Třída C
	Chemická odolnost	EN-ISO 26987	Velmi dobrá	Velmi dobrá	Velmi dobrá	Velmi dobrá	Velmi dobrá	Velmi dobrá
	Elektrický odpor	EN 1081 (R1)	> 1.10 <sup>9</sup> Ω	> 1.10 <sup>9</sup> Ω	> 1.10 <sup>9</sup> Ω	> 1.10 <sup>9</sup> Ω	> 1.10 <sup>9</sup> Ω	> 1.10 <sup>9</sup> Ω
	EN 14041							
	Step splňuje požadavky normy EN 14041							
	Reakce na oheň	EN 13501-1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1
	Elektrostatický náboj	EN 1815	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
	Tepelná vodivost	EN 12524	0.25 W/m.K	0.25 W/m.K	0.25 W/m.K	0.25 W/m.K	0.25 W/m.K	0.25 W/m.K
	Protikluznost	EN 13893	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30



0200101-DoP-306